AALBORG
GUMMIVAREFABRIK



# ENGANGSHANDSKER

## Xtra comfort & strength 5,2 g

Få ekstra slidstærke og holdbare engangshandsker fra AAG i Nitril direkte fra lager.
Beskyt dine hænder mod de eksterne påvirkninger, som de udsættes for på arbejdspladsen.
Handskerne beskytter desuden emner mod hudkontakt og sikrer hænderne et bedre greb.
Handskerne er pudderfri, elastiske, af virkelig god kvalitet og har en optimal pasform. Kvaliteten Nitril er hensigtsmæssigt mod Latex allergi.

**NITRIL**
De pudderfri og praktiske handsker fra AAG vejer 5,2g og anvendes inden for grafisk industri, fødevare og levnedsmiddelindustrien, rengørings- og sundhedssektoren, landbruget og til alm. husholdning generelt. Handskerne er latexfri, har en ekstra god komfort og en fremragende fingerføling. Desuden er de fri for phtalater (blødgørere) og allergifremkaldende latexproteiner. AAG Xtra comfort & strength er CE-mærket og i henhold til PPE kategori 3 ((EU) 2016/425).

**STØRRELSER OG VARENUMRE**

| | | |
|---|---|---|
| **S** | 21P253-13741 | 100 stk. pr. æske |
| **M** | 21P253-13742 | 100 stk. pr. æske |
| **L** | 21P253-13743 | 100 stk. pr. æske |
| **XL** | 21P253-13744 | 100 stk. pr. æske |

Kundespecfikke løsninger

Hurtig levering og fleksibilitet

ISO 9001

ISO 14001

+45 98 15 80 22
www.aag-gummi.dk
info@aag-gummi.dk

AALBORG GUMMIVAREFABRIK

# NITRILHANDSKER

## Xtra comfort & strength · 5,2 g





## PRODUKTSPECIFIKATION OG DATABLAD

| | |
|---|---|
| Produkt: | Nitril Engangshandsker 5,2 g fra AAG. Pudderfri, elastiske, ikke-sterile, passer til begge hænder samt Polymer coated |
| Farve: | Blå |
| Klasse: | AQL 1.5 |
| Inspektionsstandard: | ASTM D6319 og EN455-1/2/3 (nuværende version) |
| Kvalitetsstandard: | Produceret under ISO 13485, CAN/CSA ISO 13485, ISO 9001 og US FDA QSR Quality Management System |

| Nr. | Test | Størrelse | | Specifikation | Niveau/AQL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimension (mm) | Bredde | Small | 85 ± 5 | S2/AQL 4.0 |
| | | | Medium | 95 ± 5 | |
| | | | Large | 106 ± 5 | |
| | | | Extra Large | 116 ± 5 | |
| | | Længde | | Min 240 | |
| | | Tykkelse | Håndled (25 ± 5 fra rullekant) | Min 0.08 | |
| | | | Håndflade (center af flade) | Min 0.10 | |
| | | | Finger (13 ± 3 fra spids) | Min 0.12 | |
| 2 | Fysiske egenskaber | Ældningstest (US) - Før | Trækstyrke (Mpa) | Min 14 Mpa | S2/AQL 4.0 |
| | | | Brudforlængelse (%) | Min 500 % | |
| | | Ældningstest (EU) - Før | Strækkeevne N | Min 6.0 N | N = 13 (Medium værdi) |
| | | Ældningstest (US) - Efter | Trækstyrke (Mpa) | Min 14 Mpa | S2/AQL 4.0 |
| | | | Brudforlængelse (%) | Min 400 % | |
| | | Ældningstest (EU)- Efter | Strækkeevne N | Min 6.0 N | N = 13 (Medium værdi) |
| 3 | Accepteret huller | | | | G1/AQL 1.5 |
| 4 | Mulige fejl (væsentlige) | Snavs ≥ 1 mm², synlige huller, misfarvning, foldning ≥ 5, forkert orientering, ødelagt rullekant, forkert orientering, deformerede handsker, forskellig overfladestruktur | | | G1/AQL 2.5 |
| 5 | Mulige fejl (mindre) | Knuder ≥ 2 mm², snavs ≥ 1 mm², foldning < 5 mm, dårlig rullekant | | | G1/AQL 4.0 |
| 6 | Pudder rester | Max 2 mg/pr. handske | | | N = 5 |